



SYNFRINGE

Dieser Golfrasen aus hochwertigem Nylon ist für eine nahtlose Kombination mit unseren Putting-Green-Systemen konzipiert. Sowohl auf Ästhetik, als auch auf Leistung ausgelegt, ist SYNFRinge der perfekte Rasen zur Vervollständigung Ihrer Grünanlage. Die dichte, leistungsorientierte Bauweise repliziert das natürliche Rollverhalten eines Golfballs und verleiht Ihrem Grün Funktionalität und Schönheit. Dieses im Englischen als Fringe bezeichnete Gras „umsäumt“ das Putting Green als ein etwas höher gelegenes Vorfeld und sorgt für einen schönen Übergang von Putting Green zu Fairway. Mit SYNFRinge ist Ihr Putting Green nicht nur vollständig — es ist perfekt.



100% NYLONFASER



PERFEKT FÜR ANNÄHERUNGSSCHLÄGE



IDEAL IN KOMBINATION MIT SYNTOUR PUTT



FÜR EINE AUTHENTISCHE PERFORMANCE

WENDEN SIE SICH FÜR
INSTALLATIONSDetails AN
IHREN SYNLAWN-HÄNDLER



NICHT MASSSTABGETREU. NUR ZUR VERANSCHAULICHUNG.



GOLF

SPEZIFIKATION	WERT	METHODE
Polhöhe	25 mm ± 10%	ISO 8543
Fertigungsprozess	Getufteter Schnittflor	
Qualität	Schwermetall- und giftstofffrei	DIN18035-7
Rollenbreite x länge	4 m x ca. 25 m ± 1%	
Garnmaterial	100% Nylon	
Garndaten: Farben	2 Grüntöne	
Garndaten: Denier	7.200 Dtex / 12 Ply	
Unterstützungsgarn: Farbe	-	
Unterstützungsgarn: Denier	-	
Garn Dtex	7.200 Dtex / 12 Ply	
Garndaten: Faserform	V-Shape	
Poleinsatzgewicht	1.520 g/m ² ± 10%	ISO 8543
Träger	PP Trägergewebe + Spunbond-Vlies 100% PP, UV stabilisiert, ± 260 g/m ² ± 10%	
Gewicht Beschichtung	± 990 g/m ² ± 10%	
Anzahl Stiche pro meter	130 ± 10%	ISO 8543
Anzahl Stiche pro m ²	27.300 ± 10%	ISO 8543
Anzahl Filemente pro m ²	436.800 ± 10%	ISO 8543
Teilung	3/16"	
Gesamtgewicht	2.770 g/m ² ± 10%	ISO 8543
Zugfestigkeit	≥ 25N/mm / ≥ 25N (nach Wasseralterung)	EN 4919
Toxikologische Untersuchung	REACH Anhang XVII Eintrag 50, EN 71-3 Tabelle 2 Kategorie 3	
Wasserdurchlässigkeit	> 1.800 L/h/m ²	EN 12616
Dimensionsstabilität	≥ 1%	EN 13746
Installationsmethode	Lose verlegt auf gebundenem oder ungebundenem Untergrund	
Infill	Quarzssand, Korngröße 0,5 - 1,0 mm	
Sandart/Empfehlung	min. 80% gerundete Körnung/min. 5 kg pro m ² zur Stabilisierung	
Garantie	15 Jahre*	

*Die verbindlichen Gewährleistungsbedingungen ergeben sich ausschließlich aus der erweiterten Herstellergarantie von SYNLawn.