



SYNNATURAL 55

Mit luxuriösem Komfort und einer ansprechenden Optik wartet dieser künstliche Landschaftsrasen auf, der sowohl für Wohn- als auch für Gewerbeanwendungen konzipiert ist. Mit seinen langen Grashalmen ist er unglaublich weich unter den Füßen und sorgt bei jedem Schritt für das gewisse Wow-Gefühl. Die Konstruktion mit patentierter nicht richtungsgebundener Technologie sorgt für eine realistische Textur. Eine optimale Wahl bei jeder Form von Rasenflächen- und Landschaftsgestaltung. Ausgelegt auf Nachhaltigkeit und Langlebigkeit meistert dieser Rasen den Alltag mit Bravour.



ANGENEHM WEICHE FÜLLE



NATÜRLICHES ERSCHEINUNGSBILD



HOHE WASSERDURCHLÄSSIGKEIT



MULTI-DIREKTIONALE RASENSTRUKTUR

WENDEN SIE SICH FÜR
INSTALLATIONSDetails AN
IHREN SYNLAWN-HÄNDLER



NICHT MASSSTABSGETREU. NUR ZUR VERANSCHAULICHUNG.



LANDSCHAFTSBAU

SPEZIFIKATION	WERT	METHODE
Polhöhe	55 mm	± 10% ISO 8543
Fertigungsprozess	Getufteter Schnittflor	
Qualität	Schwermetall- und giftstofffrei	DIN18035-7
Rollenbreite x länge	2 m, 4 m x ca. 25 m	± 1%
Garnmaterial	100% PE Monofilament mit PP Unterstützungsgarn	
Garndaten: Farben	4 Grüntöne	
Garndaten: Denier	13.400 Dtex / 14 Ply	
Unterstützungsgarn: Farbe	Feldgrün, Beige	
Unterstützungsgarn: Denier	6.600 Dtex / 12 Ply	
Garn Dtex	20.000 Dtex / 26 Ply	
Garndaten: Faserform	Wave + W-Shape + Ellipsoid-Shape	
Poleinsatzgewicht	2.056 g/m ²	± 10% ISO 8543
Träger	100% PP, UV stabilisiert, ± 200 g/m ²	± 10%
Gewicht Beschichtung	± 725 g/m ²	± 10%
Anzahl Stiche pro meter	130	± 10% ISO 8543
Anzahl Stiche pro m²	8.190	± 10% ISO 8543
Anzahl Filemente pro m²	425.900	± 10% ISO 8543
Teilung	5/8"	
Gesamtgewicht	2.981 g/m ²	± 10% ISO 8543
Zugfestigkeit	25 N/mm / ≥ 25N (nach Wasseralterung)	EN 4919
Toxikologische Untersuchung	REACH Anhang XVII Eintrag 50, EN 71-3 Tabelle 2 Kategorie 3	
Wasserdurchlässigkeit	> 1.800 L/h/m ²	EN 12616
Dimensionsstabilität	≥ 1%	EN 13746
Installationsmethode	Lose verlegt auf gebundenem oder ungebundenem Untergrund	
Infill	Quarzssand, Korngröße 0,5 - 1,0 mm	
Sandart/Empfehlung	min. 80% gerundete Körnung/min. 5 kg pro m ² zur Stabilisierung	
Garantie	15 Jahre*	

*Die verbindlichen Gewährleistungsbedingungen ergeben sich ausschließlich aus der erweiterten Herstellergewährleistung von SYNLawn.