



SYNPRO PET

Diseñado para ser seguro y apto para mascotas, este césped artificial es capaz de soportar juegos intensivos o entrenamientos de agilidad, y es muy fácil de limpiar, lo que lo convierte en la opción ideal para mascotas de todos los tamaños. Con una configuración de hilo más corto permite una mejor limpieza, además de un drenaje excelente, este modelo, apto para mascotas, no solo tiene un aspecto increíble, sino que está hecho para durar. Tanto para aplicaciones residenciales como comerciales con mascotas, en interiores o exteriores, en climas cálidos o fríos, este césped artificial paisajístico ofrece una estética natural, un rendimiento de alto nivel y la máxima comodidad tanto para las mascotas como para sus dueños.



DISEÑADO PARA DURAR



SEGURO PARA MASCOTAS DE TODOS LOS TAMAÑOS.



APTO PARA ZONAS PEQUEÑAS DE JUEGO



TECNOLOGÍA DE ORIGEN VEGETAL

PÓNGASE EN CONTACTO
CON SU DISTRIBUIDOR
SYNLAWN LOCAL PARA
LA INSTALACIÓN.

NO A ESCALA. SOLO A MODO DE ILUSTRACIÓN.



MASCOTAS



INFANTILES

ESPECIFICACIONES	VALOR	MÉTODO
Altura hilo	32 mm	± 10% ISO 8543
Proceso de fabricación	Pelo cortado con mechones	
Calidad	Producto sin metales pesados ni toxinas	DIN18035-7
Ancho x largo del rollo	3,66 m x ca. 30 m	± 1%
Material de hilo	100% monofilamento de PE	
Zona de hierba: colores	2 tonos de verde	
Zona de hierba: decitex	5.300 Dtex / 4 Ply	
Zona de fibra rizada: colores	Verde campo, Beige	
Zona de fibra rizada: decitex	2.900 Dtex / 4 Ply	
Decitex total	8.200 Dtex / 8 Ply	
Forma de hilo	C-Shape	
Peso hilo	1.470 g/m ²	± 10% ISO 8543
Backing	Tejido soporte PP 100% PP, estabilización UV, ± 160 g/m ²	± 10%
Peso de Backing	± 155 g/m ²	± 10%
N° de puntadas / m	190	± 10% ISO 8543
N° de puntadas / m ²	51.920	± 10% ISO 8543
Galga / m ²	830.720	± 10% ISO 8543
Galga	1/6"	
Peso total	1.785 g/m ²	± 10% ISO 8543
Resistencia al arranque/resistencia a la tracción	15 N/mm / ≥ 25 N (después de envejecimiento en agua)	EN 4919
Pruebas	REACH anexo XVII entrada 50, EN 71-3 tabla 2 categoría 3	
Permeabilidad	> 1.600 - 1.800 L/h/m ²	EN 12616
Estabilidad dimensional	≥ 1%	EN 13746
Método de instalación	Colocación flotante	
Relleno	Arena de cuarzo, granulometría: 0,5-1,0 mm	
Tipo de arena/Recomendación	-	
Garantía	15 años*	

*Las condiciones de garantía vinculantes resultan exclusivamente de los Términos y condiciones de garantía vigentes.